WOSK TWARDY OLEJNY
KOLOR

Idealny do podłóg drewnianych i mebli.





1 POWŁOKA

3040 Biały


3067 Jasny szary


3071 Miód


3072 Bursztyn


3073 Terra


3074 Grafit


3075 Czarny

OPIS PRODUKTU

Transparentnie barwiąca, jedwabiście matowa powłoka w niezwykły sposób łącząca w jednym, wyjątkowym produkcie zalety naturalnych wosków i olejów roślinnych. Wosk Twardy Olejny Kolor jest odporny na brud, wodę i ścieranie, a pokryta nim powierzchnia jest przyjemna w dotyku.

W porównaniu do tradycyjnych lakierów, zawartość składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite zabarwienie i harmonijne pokrycie powierzchni. Produkt łatwy w aplikacji - nie wymaga gruntowania i międzyszlifu - oszczędza czas i pieniądze. Powłoka jest mikroporowata i dostosowana do potrzeb drewna, pozwala mu swobodnie oddychać, nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie łuszczy się. Odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, herbaty, soków owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1A.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160 oraz bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

ZASTOSOWANIA ZALECANE

Wosk Twardy Olejny Kolor jest przeznaczony do zabezpieczania wszystkich podłóg drewnianych: z desek litych, warstwowych i pokładowych, płyt OSB i podłóg korkowych, a także mebli. Zalecany do barwienia jasnych, rodzimych gatunków drewna.

SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy; wosk karnauba i kandelila), parafina, tlenek żelaza i pigmenty organiczne, tlenek tytanu (biały pigment), sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze).

Składniki lotne: odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy UE (2004/42/EC) w sprawie maksymalnej dopuszczalnej zawartości LZO wynoszącej 500 g/l (kat. A/i (2010)). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy: 0,90-0,95 g/cm³
Lepkość: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotropowa
Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy
Temp. zapłonu: >60°C wg. DIN EN ISO 2719

MAGAZYNOWANIE

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed użyciem.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i nie zmrożona (zawartość wilgoci maks. 18%).

Wosk Twardy Olejny Kolor jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem produkt starannie wymieszać.

Starannie usunąć plamy mikroporowate. Całkowicie usunąć stare powłoki malarskie i lakiernicze. W czasie szlifowania należy zawsze zakładać maskę przeciwpyłową. Wypełnić spękania, dziury i otwory po sękach (najlepiej Szpachlą do drewna Osmo). Starannie oszlifować powierzchnie drewna.

Dystrybutor Generalny Polska: NOBLESS Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne,
tel. +48 61 84 53 900, info@nobless.pl
www.nobless.pl, www.osmo.com.pl,

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG,
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
tel. +49 (0)2581/9 22-100, fax +49 (0)2581/9 22-200, www.osmo.de, info@osmo.de
Made in Germany

Rozpocząć od gruboziarnistego papieru ściernego a wykończyć papierem ściernym do podłóg P120-150, do mebli P180-240. Przed nałożeniem powłoki olejowej usunąć pył ze szlifowania przy pomocy miotły lub odkurzacza. Wygląd wykończonej powierzchni zależy, między innymi, od naturalnej charakterystyki drewna. W związku z powyższym należy zawsze wykonać próbne nałożenie produktu, zwłaszcza w przypadku powierzchni nieznanych.

METODY APLIKACJI

Barwienie transparentne: Produkt rozprowadzić dokładnie cienką i równomierną warstwą po czystym i suchym drewnie, wzdłuż włókien, przy pomocy pędzla z naturalnego włosia Osmo, wałka z mikrofibry Osmo, szczotki Osmo 150 mm lub włókniny do aplikacji na rączce do pada.

Pozostawić do wyschnięcia ok 24 godziny, zapewniając dobrą wentylację. Dla osiągnięcia większej intensywności koloru, powtórzyć aplikację (jednak nie więcej niż 2 powłoki barwiące).

Efekt delikatnej bejcy: W ciągu 20 minut od nałożenia rozprowadzić szmatką lub białym padem do momentu uzyskania pełnego roztarcia. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji na ok. 24 godziny.

Barwienie intensywne: Zalecamy zastosowanie Wosku Dekoracyjnego.

Ważne: Na podłogi nakładać nie więcej niż 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Kolor. Po całkowitym wyschnięciu zabarwioną powierzchnię zabezpieczyć warstwą wykończeniową bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego Osmo.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia, ok. 24 godzin (normalne warunki atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużać czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację podczas schnięcia. Powłoka jest całkowicie utwardzona po 2-3 tygodniach od nałożenia.

POKRYCIE

1 litr wystarcza na ok. 30 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna. Wszelkie informacje odnoszą się do gładkich i skrawanych/obrobionych powierzchni. Inne powierzchnie nie gwarantują całkowitego pokrycia.

UWAGA

Oleje podkreślają naturalny odcień drewna (trwały efekt wilgotności). Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.

W przypadku nakładania produktu na ciemne i bogate w ekstrakty gatunki drewna twardego (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy użycie Wosku Olejnego do Egzotyków Osmo. Zaleca się próbne nakładanie produktu. Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, nakładać bardzo cienką warstwę wosku. Należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia.

Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko raz cienką warstwę przy pomocy szmatki. Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Kolor są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. Ważne: Na podłogi, zalecamy nanieść maksymalnie jedną warstwę Wosku Twardego Olejnego Kolor. Ślady po pędzlu można wyrównać w ciągu 30 minut od aplikacji za pomocą nowego, suchego wałka z mikrofazy Osmo (123/124). Po dokładnym wyschnięciu na powierzchnię nałożyć cienką powłokę wykończeniową bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego Original Osmo.

UWAGA

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Ostrzeżenie: Szmatki zwilżone produktem należy wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 4102 jako B2 (palność normalna).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.

ODCIENIE BARW

3040 Biały
3067 Jasny szary
3071 Miód
3072 Bursztyn
3073 Terra
3074 Grafit
3075 Czarny

ROZMIARY PUSZEK 0,75 L; 2,50 L; 10L; 25 L

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 06/15

Dystrybutor Generalny Polska: NOBLESS Polska
Sierosław, ul. Skrajna 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne,
tel. +48 61 84 53 900, info@nobless.pl
www.nobless.pl, www.osmo.com.pl,

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG,
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf
tel. +49 (0)2581/9 22-100, fax +49 (0)2581/9 22-200, www.osmo.de, info@osmo.de
Made in Germany